

# RESITRIX®

HYDROIZOLACJE

**SK**  
PARTIAL BOND

CZĘŚCIOWO SAMOPRZYLEPNY

**Prosty montaż –  
Szczelność na  
całe życie**



## Od lat wypróbowany i sprawdzony przez ponad 50 mln. metrów kwadratowych, położonych na całym świecie.

RESITRIX<sup>®</sup> SK Partial Bond to samoprzylepne, zgrzewane liniowo gorącym powietrzem, pokrycie dachowe, na bazie kauczuku syntetycznego EPDM, wzmocnione wkładką z włókien szklanych. Punktowo samoprzylepna warstwa spodnia z bitumu polimerowego zabezpieczona jest oddzielającą folią ochronną.

- / Żywotność liczona w dziesiątkach lat
- / Trwała elastyczność
- / Jest odporny na działanie ozonu, promieniowanie UV (ultrafioletowe) i podczerwone bez dodatkowej ochrony powierzchni
- / Jest w dużym stopniu odporny na starzenie i wpływy atmosferyczne
- / Jest odporny na liczne substancje chemiczne i na zanieczyszczenie środowiska
- / Może być stosowany z materiałami bitumicznymi
- / Nie zawiera żadnych środków zmiękczejących i chloru
- / Zachowuje właściwości antypoślizgowe w stanie suchym i mokrym, można po nim chodzić w temperaturach do minus 30 °C
- / Nie kurczy się przez cały okres użytkowania
- / Nadaje się do recyklingu
- / Klasyfikacja materiałowa wg DIN 20000-201: DE/E1 EPDM-BV-v-GG-3,1-PBS
- / CE + EN 13956
- / Posiada ogólne świadectwo badania przez nadzór budowlany P-MPA-E-08-500

- / Posiada europejskie świadectwo techniczne European Technical Approval ETA-06/0174
- / Posiada certyfikat CE wg. DIN EN 139567

### Możliwe są następujące warianty układania:

- / Częściowe samosklejanie na punktowym gruncie FG 35
- / Częściowe samosklejanie na całościowym gruncie FG 35
- / Częściowe samosklejanie bez gruntowania (na świeżym podłożu bitumicznym)

**Częściowa samoprzylepność gwarantuje rozprowadzenie reszty pary i ruchów podłoża. Z tego względu ten wariant układania zalecany jest na podłożach o zwiększonej ruchliwości i dużych zawartościach wilgoci.**

**Szczegółowe wymagania w zakresie podłoża oraz wskazówki instalacyjne podane są w wytycznych planowania RESITRIX<sup>®</sup> oraz w instrukcji układania RESITRIX<sup>®</sup>.**

### Techniczne parametry materiałowe

Grubość łączna:	2,5 mm ± 10%	Dostarczane szerokości:	1000mm (inne: na zapytanie)
Ciężar:	około 2,75 kg/m <sup>2</sup>	Trwałość składowania:	9 miesięcy w oryginalnym opakowaniu
Standardowa długość w rolce:	10m		

### Parametry fizyczne

Kryterium badawcze	Wartość zadana	Wartość rzeczywista
Siła zrywająca wg DIN EN 12311-2	wzdłuż: ≥ 250 N/50 mm w poprzek: ≥ 200 N/50 mm	361 N/50 mm 333 N/50 mm
Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2	wzdłuż: ≥ 300% w poprzek: ≥ 300%	500% 600%
Zmiana wymiarów po 6 godzinach składowania w cieple przy +80 st.C. wg DIN EN 1107-2	wzdłuż: ≤ 0,5% w poprzek: ≤ 0,5%	+ 0,1 % + 0,2 %
Składowanie w zimnie przy -30 st.C wg DIN EN 1109	żadnych rys (pęknięć)	żadnych rys (pęknięć)
Trwałość na oddziaływanie ozonu po 14 dniach składowania w wodzie wg DIN EN 1844	stopień 0	stopień 0
Zachowanie się spoiny / Wytrzymałość na oddzieranie wg DIN EN 12316-2 / Wytrzymałość na ścinanie wg DIN EN 12317-2	wzdłuż: ≥ 80N/50 mm w poprzek: ≥ 200 N/50 mm	140 N/50 mm 570 N/50 mm
Liczba oporu dyfuzyjnego na parę wodną (μ) wg DIN EN 1931		około 58.000
Klasa materiału budowlanego wg DIN 4102, część 1	B 2	B 2
Klasa materiałowa wg DIN 18531	K1	K2
Właściwość materiałowa wg DIN 1853 1	E1	E1
Zachowanie pożarowe wg DIN EN 13501, część 1	klasa E	klasa E
Zachowanie pożarowe wg DIN 4102, część 7 i DIN EN 1187	odporny na ogień lotny i na ciepło promieniowe nie rozprzestrzeniający ognia	odporny na ogień lotny i na ciepło promieniowe nie rozprzestrzeniający ognia



Dane informacyjne i opisy produktów w tej publikacji zostały opracowane na podstawie najlepszej wiedzy w oparciu o nasze doświadczenia i wyniki badań. Wszystkie dane zawarte w niniejszym prospekcie służą wyłącznie celom informacyjnym, nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w myśl rozumienia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do uzasadnionych zmian programowych i technicznych, odpowiadających naszym wysokim wymaganiom jakościowym i służących postępowi w konstrukcji naszych wyrobów.



CARLISLE<sup>®</sup> Construction Materials GmbH

**Produktion**  
Eisenacher Landstraße 70  
D-99880 Waltershausen

**Geschäftsleitung und Vertrieb**  
Schellerdamm 16  
D-21079 Hamburg  
Tel. +49 (0)40 788 933 200  
Fax +49 (0)40 788 933 201

**Anwendungstechnik**  
Tel. +49 (0)40 788 933 220  
Fax +49 (0)40 788 933 221

**E-Mail**  
info@ccm-europe.com  
www.resitrix.com

